

ECO FORM

GIẢI PHÁP CỐP-PHA CHO NHÀ THẤP TẦNG

ECO FORM là dòng ván cốp-pha phủ phim của TEKCOM với mức giá cạnh tranh, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng và sự đồng bộ. Sản phẩm là giải pháp phù hợp với các công trình có thiết kế lên đến 15 tầng.

- Chi phí đầu tư ban đầu thấp
- Bề mặt bê-tông tiêu chuẩn
- Đáp ứng số lần sử dụng theo kế hoạch



The mark of
responsible forestry

Nguyên liệu gỗ

Gỗ rừng trồng có nguồn gốc hợp pháp.

Tiêu chuẩn liên kết & Phát thải Formaldehyde

Class 2 | EN 636:2003

E1 | EN 717-2:1995

Kết cấu ván

Keo chịu nước, lớp gỗ ngoài cùng ngang thớ (vuông góc với chiều dài tấm ván)

Tỷ trọng của ván: $\geq 600 \text{ kg/m}^3$

Bề mặt ván

Hai mặt ván phủ phim phenolic (PSF) màu nâu-đen, định lượng 130gram/m²

Kháng kiềm tốt.

Chịu mài mòn (≥ 300 vòng, kiểm tra theo tiêu chuẩn EN)

Kích thước tiêu chuẩn

1.220 x 2.440 mm, 1.250 x 2.500 mm

Dung sai kích thước

(chiều dài/chiều rộng) $\pm 1,0 \text{ mm/m}$

Dung sai hai đường chéo

(nhằm xác định độ vuông góc của ván) $\pm 1,0 \text{ mm/m}$

Độ dày tiêu chuẩn

12mm, 15mm, 17mm, 18mm, 21mm

Dung sai độ dày: theo tiêu chuẩn EN 315:2000

Xuất xứ

Sản xuất tại Việt Nam



Tính chất cơ học

Độ bền uốn			
Phương ngang	N / mm²	45	EN 310:1993
Phương dọc	N / mm²	30	
Mô-đun đàn hồi			
Phương ngang	N / mm²	4.500	EN 310:1993
Phương dọc	N / mm²	3.000	

Màu sơn cạnh tiêu chuẩn

Cạnh ván ECO FORM được sơn màu nâu.

Quy cách đóng gói tiêu chuẩn

Ván được đóng thành kiện và đai bằng dây thép hoặc dây nhựa, phù hợp cho việc nâng hạ bằng xe nâng.

Khối lượng đóng hàng

Độ dày	Số kiện / xe tải (*)	Số khối / xe tải	Tải trọng tối đa
12 mm	20	50	33,00
15 mm	20		tấn
17 mm	20		(**)
18 mm	20		

(*) Tham khảo xe có tải trọng 30-33 tấn.

(**) Trong trường hợp quy định định khác, khối lượng đóng hàng sẽ được điều chỉnh phù hợp.

Số lần sử dụng

ECO FORM phù hợp cho nhu cầu sử dụng ván khuôn lên đến 7 lần (2 mặt, nguyên tấm).

Tuy nhiên, số lần luân chuyển thực tế còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như điều kiện bảo quản, phương pháp thi công, cấu kiện bê-tông, cũng như loại bê-tông và phụ gia sử dụng trong quá trình thi công.

Mức độ phù hợp & Bảo hành

Tài liệu này không cấu thành một điều khoản bảo hành cụ thể nào, bao gồm các bảo đảm về tính thương mại dựa trên độ phù hợp khi sử dụng sản phẩm, cũng như bảo đảm về các vấn đề liên quan đến bằng sáng chế hay quy định của pháp luật.

Biện pháp giải quyết khiếu nại được áp dụng là đối hàng theo từng trường hợp cụ thể. Vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh để biết thêm chi tiết về Điều kiện và Điều khoản bán hàng của Công ty.

Các hợp chuẩn và hợp quy khác

Liên quan đến các yêu cầu về FSC, hay những chứng chỉ khác, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh để biết thêm chi tiết.

Cảnh báo

Quá trình khoan, cưa, cắt và chà nhám sẽ phát sinh vụn dăm gỗ và bụi.


Tài liệu hướng dẫn an toàn sản phẩm sẽ được cung cấp khi có yêu cầu.

Bảo quản và sử dụng ván tại công trường



Lưu trữ đúng cách

Bảo quản trong khu vực khô ráo, sạch sẽ và thoáng khí, tránh những nơi có độ ẩm hay nhiệt độ cao. Giữ ván nằm ngang và không để ván tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Sử dụng vật kê, đệm có kích thước đồng nhất để tách kiện, thuận tiện cho việc nâng hạ bằng xe nâng.



Dùng dụng cụ chuyên dụng

Khoan, cưa, và cắt ván bằng dụng cụ chuyên dụng, đủ tiêu chuẩn. Khuyến nghị sử dụng lưỡi cưa có đường kính ~350 mm, chiều dày ~3,5 mm, số răng cưa > 100 và tốc độ quay 3.000 - 6.000 vòng/phút.



Trám lỗ cạnh ván

Sử dụng sơn chống nước chuyên dụng quét lại cạnh ván sau khi khoan, cưa và cắt.



Không để rơi ván

Thao tác mang vác và tháo dỡ ván cẩn thận tại công trình. Không thả hay làm rơi ván từ trên cao, tránh gây hư hỏng ván và nguy hiểm cho con người.



Sử dụng chất chống bám dính

Cần phủ chất chống bám dính thích hợp trước mỗi lần đổ bê-tông để giữ sạch bề mặt ván, thuận tiện cho việc tháo dỡ và vệ sinh sau khi tháo khuôn, duy trì độ bền của ván cốt-pha.



Lắp ván bằng ốc vít

Dùng ốc vít và tấm lót hỗ trợ khi thi công. Khuyến khích khoan và cố định ván vào hệ đỡ từ phía dưới để tránh hư hại bề mặt tiếp xúc với bê-tông. Không nên sử dụng đinh tán.



Vệ sinh sau khi sử dụng

Ván cần được vệ sinh cẩn thận sau khi tháo dỡ. Khi cọ, chùi rửa bê-tông còn bám dính, lưu ý tránh gây hư hỏng bề mặt và cạnh ván.

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKCOM

Trụ sở chính (Nhà máy BD1)

Lô M1, M2, M7, M8 Đường N2, N3, KCN Nam Tân Uyên mở rộng,
Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Văn phòng Hồ Chí Minh

Lầu 11, tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi,
P.8, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

www.tekcom.vn | info@tekcom.vn | (+84) 909 999 496